

IEQSA INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

AV. ELMER FAUCETT N° 1920 CALLAO 1 - PERU, P.O. BOX 2130 LIMA
100, PERU, TELEF (51)(1) 572-4444
FAX (51)(1) 572-0118, E-Mail: export@ieqsa.com.pe

HOJA TECNICA

ANODOS DE ZINC PARA GALVANOPLASTÍA (ZINCADO ELECTROLÍTICO)

Composición química

Plomo	: 0.003% max.
Cadmio	: 0.003% max.
Hierro	: 0.002% max
Estaño	: 0.001% max.
Cobre	: 0.001% max
Aluminio	: 0.001% max.
Zinc	: 99.995%

Acabado

Limpio, brillante, sin aristas

1. Formato: BOLAS Y MEDIAS-BOLAS DE ZINC

A. Dimensiones

Diámetros de 50mm y 40mm

B. Embalaje

Cajas de cartón de aprox. 25kg netos en paletas de madera de aprox. 1tm, cubiertas y consolidadas con plástico extensible.

Nuestras paletas de madera cumplen con la norma ISPM N° 15.

2. Formato: HEXÁGONOS DE ZINC

A. Dimensiones

Diámetro de punta a punta:	19 mm	+/- 0.30 mm
Espesor:	10 mm	+/- 0.30 mm
Peso promedio:	16.6 g	+/- 0.50 g

B. Embalaje

Cajas de cartón de 25kg netos en paletas de madera de 1tm, cubiertas y consolidadas con plástico extensible.

Nuestras paletas de madera cumplen con la norma ISPM N° 15.

IEQSA INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

AV. ELMER FAUCETT N° 1920 CALLAO 1 - PERU, P.O. BOX 2130 LIMA
100, PERU, TELEF (51)(1) 572-4444
FAX (51)(1) 572-0118, E-Mail: export@ieqsa.com.pe

3. Formato: PLACAS DE ZINC

A. Dimensiones

De acuerdo a especificaciones del cliente. Ejemplos:

- 10mm grosor, 200mm ancho, 600mm largo
- 12mm grosor, 250mm ancho, 600mm largo
- 15mm grosor, 200mm ancho, 800mm largo
- 16mm grosor, 250mm ancho, 1400mm largo

B. Embalaje

Acondicionadas en paletas de madera de 1tm, cubiertas con plástico extensible, aseguradas con zunchos.

Nuestras paletas de madera cumplen con la norma ISPM N° 15.