

FICHE TECHNIQUE

ANODES PLATES DE ZINC LAMINÉ

1. DIMENSIONS

Dimensions (mm)	
Épaisseur	20 max.
Largeur	40 - 200
Longueur	Jusqu'à 1500

2. COMPOSITION CHIMIQUE:

Anodes plates (plaques) de zinc produites à partir de SHG ZINC (Norme BS EN 1179:2003 / Norme ASTM B6-03).

Élément	%
Pb	Max. 0,003
Cd	Max. 0,003
Fe	Max. 0,002
Sn	Max. 0,001
Cu	Max. 0,001
Al	Max. 0,001
Zn	Min. 99,995

Total impuretés ≤ 0,005 %

3. EMBALLAGE STANDARD

- 1 tonne des anodes plates (plaques) attachés sur une palette en bois, que respecte la norme ISPM No.15, avec des courroies plastiques et couvertes avec une pellicule plastique.

