

## Produktdatenblatt

### Gewalzte Zinkanoden - Platten

#### 1. Abmessungen:

| Abmessungen<br>(mm) |            |
|---------------------|------------|
| Dicke               | 20 max.    |
| Breite              | 40 - 200   |
| Länge               | 400 - 1500 |

#### 2. Chemische Zusammensetzung:

Die Zinkplatten sind auf Basis von hochreinem Zink produziert „SHG Special High Grade“ (Norm BS EN 1179:2003 / Norm ASTM B6-03).

| Element | %           |
|---------|-------------|
| Pb      | Max. 0,003  |
| Cd      | Max. 0,003  |
| Fe      | Max. 0,002  |
| Sn      | Max. 0,001  |
| Cu      | Max. 0,001  |
| Al      | Max. 0,001  |
| Zn      | Min. 99,995 |

Gesamte Unreinheiten  $\leq 0,005$  %

### **3. Standardverpackung:**

1 Tonne Zink-Platten auf Holzpaletten mit gestretcht, Paletten entsprechen Norm ISPM 15.

